

# 62

## MORTIER À PRISE RAPIDE ET À COUVERTURE INTÉGRALE

### DESCRIPTION

Le mortier Flextile 62 est un produit à prise rapide, modifié aux polymères et à couverture intégrale pour lit de mortier à couche mince et moyenne.

Une modification unique à teneur élevée en polymères permet d'obtenir des caractéristiques d'adhésivité supérieures ainsi que la flexibilité exceptionnelle nécessaires lors de la pose de carrelage et de pierre sur des surfaces difficiles à coller comme le contreplaqué de grade extérieure, le vinyle et les matériaux stratifiés.

### USAGES

- Installation de carreaux de grand format en porcelaine, céramique, mosaïque, grès cérame et pavés sans besoin d'enduire le dos des unités.
- Installation de pierre naturelle, marbre, granit, ardoise et carreaux pré-moulés de terrazzo.

### SURFACES RECOMMANDÉES

- Installation sur le béton, la maçonnerie, le terrazzo et les panneaux de ciment.
- Installation sur des mortiers au ciment et des composés de nivellement.
- Surfaces existantes et préparées adéquatement de carreaux, pierre ou terrazzo cimentaire.
- Contreplaqué ou panneaux de gypse pour pose extérieure, dans des endroits secs à l'intérieur seulement.
- Surfaces existantes de carreaux de vinyle de composition et résidus de colle noire adéquatement préparés (à l'intérieur seulement). \*
- Membranes d'imperméabilisation, de pontage des fissures et d'atténuation sonore de Flextile.
- Dans le cas d'installations extérieures, utiliser le produit Flextile 58XT à deux constituants et à prise rapide.

\* Vérifier l'acceptabilité des surfaces spécifiques avec Flextile.

### CARACTÉRISTIQUES

- Durcissement rapide. On peut joindre le carrelage dans un délai de 2 à 4 heures. Idéal pour les supermarchés, usines, hôpitaux, aéroports, centres commerciaux, etc.
- Réduit le besoin d'enduire le dos de carreaux de grand format ou à relief prononcé afin d'obtenir la couverture nécessaire au dos des carreaux.
- Excellente flexibilité et pouvoir d'adhésion.
- Facile à utiliser – il suffit de mélanger avec de l'eau et d'appliquer.
- Permet d'économiser à la fois temps et argent.
- Excellent pouvoir d'adhésion pour tous les types de carreaux et de pierre naturelle.
- Conçu pour supporter les carreaux de grand format et réduire la formation de "saillie".
- Excellente maniabilité.
- Classé comme un mortier pour usage commercial et résidentiel avec trafic léger sur contre-plaqué par ASTM C627-70.
- Classé comme approprié pour application extra lourde sur du béton par ASTM C627-70.

### LIMITATIONS

- Ne pas utiliser dans le cas d'installations extérieures ou d'installations immergées.
- Ne pas utiliser sur des panneaux de particules, Masonite, panneaux de particules orientées ou d'autres matériaux instables de même type.
- Ne pas utiliser sur des surfaces de plancher souples et coussinées, le caoutchouc, le plastique, l'asphalte ou des surfaces de contreplaqué dans des endroits humides.
- Pour l'utilisation directe sur les supports de ragréage ou de nivellement à base de gypse, appliquer l'apprêt approprié au préalable.
- Ne pas utiliser sur des surfaces de sol comportant une seule couche de contreplaqué. Utiliser seulement sur des surfaces maintenues à des températures supérieures à 10°C (50°F) et inférieures à 35°C (95°F), et ce pendant l'application et au moins 72 heures suivant l'application.
- Protéger contre l'humidité jusqu'à durcissement complet et du gel pendant au moins 14 jours suivant l'installation.
- En cas d'installation de pierres de couleur pâle et de marbre translucide, utiliser le mortier Flextile 62 ou 58XT Blanc.
- Ne pas utiliser pour la pierre sensible à l'humidité tel que marbre vert, certains calcaires et granit, carreaux d'agglomérés, marbre synthétique, ou carreaux à endos résineux. Utiliser plutôt le mortier Flexepoxy 100.
- Pour les installations sujettes à des conditions sévères de gel/ dégel, utiliser les systèmes 2 composants de Flextile.

### DONNÉES TECHNIQUES: 23°C (73°F) et 50% humidité

Conforme ou surpasse les exigences normatives de l'ANSI A118.4 et l'ANSI A118.11

Description	SPÉC. ANSI MPa (lb/po <sup>2</sup> )	RÉSULTAT MPa (lb/po <sup>2</sup> )
Résistance au cisaillement, 28 Jours		
Carreaux muraux émaillés	> 2.07 (300)	2.42 à 3.28 (350 à 475)
Mosaïques de céramique (porcelaine) imperméable	> 1.38 (200)	2.24 à 2.93 (325 à 425)
Grès Cérame	> 1.03 (150)	2.77 à 3.28 (400 à 475)
Grès Cérame / Contreplaqué	> 1.03 (150)	1.59 à 2.0 (230 à 290)



## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPIQUES

Durée de vie du mélange	30 - 45 minutes
Temps d'affichage	10 - 20 minutes
Début du durcissement	2 - 4 heures
Nettoyage	Avec de l'eau avant le durcissement
COV	0 g/L
Durée de conservation	6 mois dans un endroit sec et à température ambiante

### Surface couverte approximative par unité de 22.7 kilos (50 lb):

Truelle à dents 6 mm x 10 mm (1/4" x 3/8") - 5.5 m<sup>2</sup> (60 Pieds<sup>2</sup>)

Truelle à dents 10 mm x 10 mm (3/8" x 3/8") - 4.1 m<sup>2</sup> (45 Pieds<sup>2</sup>)

Truelle à dents 19 mm x 14 mm (3/4" x 9/16") - 2.8 m<sup>2</sup> (30 Pieds<sup>2</sup>)

*\* Les données au sujet des surfaces couvertes ne sont qu'approximatives et sont fournies à des fins d'estimation seulement. En fait, la consommation réelle dépendra de l'état des supports, du type de truelle et des techniques de pose employées.*

## ■ Obtention de points LEED

MR Crédit 5, Matériaux régionaux\*

QE1 Crédit 4.1, Matériaux à faibles émissions

Adhésifs et produits d'étanchéité

QE1 Crédit 4.3, Matériaux à faibles émissions

Revêtements de sol

\*Peut être éligible

## LEED Points

Jusqu'à 2 points

1 point

1 point

## ■ INSTALLATION

### PRÉPARATION À L'INSTALLATION

La surface doit être solide, nivelée, sèche, sans graisse, huile, saleté, peinture, durcisseur, scellant ou autres impuretés. La surface doit être d'équerre et d'aplomb avec une tolérance de +/-3 mm (1/8") sur 2.4 m (8') de mur et 6 mm (1/4") sur 3 m (10') de planchers. La finition sur béton doit être faite au balai ou à la flote de bois. Dépolir les surfaces de béton lisse. Les planchers de contre-plaqué doivent être conçus de telle sorte que l'affaissement maximal prévu ne dépasse pas L/360 de la portée. Les sous-planchers doivent être de contre-plaqué d'une épaisseur de 16 mm-25 mm (5/8" à 1") et recouverts de panneaux de contre-plaqué d'au moins 16 mm (5/8") avec des solives centrées à 40 cm (16") qui doivent être serrés avec des clous vissés ou de la colle où possible. Laisser un espace de 3 mm - 6 mm (1/8" à 1/4") entre les feuilles et près de toutes surfaces verticales pour l'expansion. Se référer aux éditions courantes des manuels d'installation du TTMAC (09 30 00) et du TCNA pour information au sujet du placement de joints d'expansion et de contrôle ou pour information additionnelle sur les surfaces acceptables.

### APPLICATION

Mélanger avec approximativement 4.8 litres (1.27 gallons US) d'eau par sachets de 22.7 kilos (50 lb).

Pendant les températures plus chaudes, employer une eau plus froide pour prolonger le temps de travail. Ne pas utiliser de mélangeur mécano-manuel à haute vitesse. Utiliser immédiatement - Durée de vie du mélange est approximativement 40 minutes. N'appliquer pas plus de matériel que peut être couvert de tuile dans un délai de 20 - 30 minutes. Étaler une fine couche du mélange avec le rebord plat de la truelle, ajoutez ensuite une bonne quantité du mélange et striez-le avec le coté dentelé de la truelle de manière à obtenir une épaisseur de mortier qui permettra une couverture d'au moins de 90% à l'endos des carreaux. Il est impératif qu'une truelle appropriée soit utilisée en conjonction avec la tuile ou la pierre de plus grand format, de sorte qu'une

couverture adéquate soit réalisée. Ne recouvrir de mortier que la surface qui peut être couverte de carreaux et strier avant qu'une pellicule sèche n'apparaisse. Le mortier doit être strié en lignes droites et parallèles. Presser ou battre la tuile en déplaçant légèrement la direction opposée des arêtes de mortier, pour réaliser une couverture maximale. N'ajustez pas les tuiles après qu'elles aient été placées pendant plus de 15 minutes.

## ■ SÉCHAGE ET COULIS

Interdire toute circulation et ne pas jointoyer les carreaux pendant au moins 2 - 4 heures après la pose. Pour applications sur surfaces extérieures ou à température basse, il est recommandé d'étendre le temps du durcissement afin que le mortier soit suffisamment durci avant l'application du coulis. Jointoyer avec le Coulis Flextile Modifié aux Polymères, Coulis Flextile 1600 UPG Coulis Ultra Performance, Flex-Epoxy 100 Coulis 100% Époxy ou ColourMax Plus coulis Uréthane prémélangé de Flextile.

## ■ PRÉCAUTION

Le ciment, le mortier, le béton ou le coulis fraîchement malaxés peuvent être dangereux pour l'épiderme. Éviter tout contact avec la peau et laver très rapidement à l'eau les régions exposées. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau immédiatement et fréquemment, et consulter rapidement un médecin. Garder hors de la portée des enfants.

## ■ SANTÉ

Se référer aux fiches signalétiques de Flextile pour plus de détail sur les informations au sujet de santé et sécurité.

## ■ DISPONIBILITÉ

Flextile 62 est disponible chez Flextile ou chez ses distributeurs en sacs de 22.7 kilos (50 lb).

## ■ GARANTIE

Flextile garantit que ce produit est fabriqué à partir de matériaux de premier choix. Il est recommandé de s'assurer que le produit convient à l'emploi qu'on en fait; aussi, l'utilisateur assume tous les risques découlant de son emploi. En conséquence, les droits et garanties de toute nature se résument de la part du marchand et du fabricant au remplacement du produit trouvé défectueux ou au choix, au remboursement du prix d'achat.

## ■ ENTRETIEN

Aucun entretien n'est requis excepté en cas de dommages dus à des circonstances inattendues. Les procédures de réparation seront faites suivant les recommandations de Flextile ou de ses distributeurs.

## ■ SERVICES TECHNIQUES

Flextile dispose d'un laboratoire bien équipé où les produits sont testés conjointement aux produits avec lesquels ils sont normalement utilisés. Une assistance technique pour l'utilisation des produits Flextile est disponible sur demande.

## ■ RÉFÉRENCES

Éditions courantes de: Manuel d'installation de tuiles céramiques (09 30 00) de TTMAC (l'association canadienne de terrazzo, tuiles et marbre) et manuel d'installation de TCNA (Tile Council of North America).



AVIS: Les renseignements mentionnés dans les présentes sont les meilleurs disponibles au sujet de nos produits, et les usages recommandés pour nos produits sont basés sur des essais estimés concluants Flextile garantit que chacun de ses produits est de qualité marchande et convient à l'usage auquel il est destiné MAIS LA COMPAGNIE NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE. Cette garantie ne peut être étendue ou prolongée par nos représentants, les documents de vente ou les dessins. La responsabilité de Flextile en vertu de cette garantie se limite au remplacement d'un produit jugé défectueux, ou, à son choix, au remboursement du prix d'achat de ce produit. Tous les conseils et devis de construction fournis par les représentants Flextile seront utilisés au seul risque de ceux qui les reçoivent et Flextile n'assumera aucune responsabilité pour la conception ou la construction d'ouvrages dans lesquels ses produits sont utilisés. Les révisions ou inspections des plans, constructions ou utilisations des produits par les représentants Flextile ne doivent pas être interprétées comme une approbation de la part de Flextile. Ces renseignements remplacent toutes les éditions précédentes et ils peuvent être modifiés sans préavis.